

HOJA TÉCNICA
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO DE TERRAZA
CODIGO: IMP00721

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto a base de resina acrílica elastomérica, con excelente flexibilidad, impermeable, elástica, ecológica y está exenta de plomo.

USO RECOMENDADO:

Para Impermeabilizar terrazas, paredes y superficie cementicias, ladrillos, fibrocemento que se desee impedir el paso de agua, goteras previa reparación de filtraciones.

PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO:

Colores:	Blanco, Gris y otros.
Resina:	Acrílica Elastomérica.
Acabado:	Mate.
Viscosidad:	92 a 100 KU a 25°C
Sólidos en volumen:	55 - 60 %.
Espesor de película seca recomendado:	200 micras (8 mils).
Rendimiento Teórico:	11.355 m ² / galón a 200 micras (8 MILS)
Proporción de la mezcla:	Un solo componente.

TIEMPO DE SECADO			Intervalo de aplicación entre capas		Curado Total
Temperatura °C/°F	Secado al tacto horas	Secado repinte horas	Maximo dias	Minimo horas	
15 / 59	6	24	Indefinido	Indefinido	
25 / 77	2	5	Indefinido	Indefinido	
30 / 86	1	3	Indefinido	Indefinido	

NOTA: EL SECADO TAMBIEN DEPENDE DEL ESPESOR DE PELICULA HUMEDA/SECA, CONSULTAR AL DEPARTAMENTO TECNICO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Método	Pistola airless, pistola convencional, brocha, rodillo
Dilución	Primera Capa: Diluir con agua al 100% Segunda Capa: Diluir con agua al 50% Tercera Capa: Diluir con agua al 25% Cuarta Capa: No diluir aplicar directo.
Nº Capas	2 capas
Punto - Temperatura de Rocío	Antes de aplicar capas de pintura, observar que la temperatura de la superficie se encuentre mínimo 3°C por encima de la temperatura de rocío.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca, sin grasas aceites, hongos y otros contaminantes.
 - El enlucido nuevo debe de tener mínimo 25-30 días de curado para evitar el ampollamiento. La superficie con pintura antigua en buen estado, se debe lavar y lijar, si existen áreas con desprendimiento retirar con espátula y si es en interiores rellenar con empaste.
 - Si la superficie presenta hongo lavar con solución de hipoclorito de sodio (cloro) o formol.
-

PRESENTACIÓN

- Galón
 - Caneca (5 gl.)
 - Tanque (50 gl.)
-

ESTABILIDAD DE ALMACENAJE:

2 años en almacenamiento cubierto.

PRECAUCIONES

- Evitar contacto con la piel y los ojos (usar, por ejemplo: guantes, gafas protectoras, mascara, cremas protectoras, etc.)
- Asegurar ventilación adecuada del ambiente.

- En caso de contacto de la pintura con la piel, lavar con agua y jabón o con un producto específico de limpieza de la piel.
- En caso de contacto de la pintura con los ojos, lavar inmediatamente con agua en abundancia durante 15 minutos y buscar auxilio médico.

RESGUARDO

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier inquietud y / o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 y nuestros mails sailorpaint@hotmail.com - info@sailorpaint.com – sailorpaint1853@gmail.com

